

(19)

JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **04211252 A**

(43) Date of publication of application: **03.08.92**

(51) Int. Cl.

G03F 7/004

(21) Application number: **03016788**

(22) Date of filing: **18.01.91**

(30) Priority: **30.01.90 JP 02 19710**

(71) Applicant: **FUJI PHOTO FILM CO LTD**

(72) Inventor: **WASHISU SHINTARO
YAMAGUCHI JUN**

**(54) PHOTSENSITIVE AND THERMOSENSITIVE
RECORDING MATERIAL**

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a monosheet type photosensitive and heatsensitive type recording material with which a multicolor negative type image free of the superposition in the single color region or the photosensitive wave length region by the simple operation of image light exposure and heat treatment.

CONSTITUTION: A photosensitive and heatsensitive layer which contains the light-hardened type composition consisting of the micro-capsules containing the electron

donner type colorless dye, polymerizable compound containing the ethylene type unsaturated bonds, photopolymerization starting agent, and an electron receiving type color development agent is formed on a supporting body.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平4-211252

(43) 公開日 平成4年(1992)8月3日

(51) Int. Cl.⁸

G 0 3 F 7/004

識別記号

5 1 4

庁内整理番号

7124-2H

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数 8 (全 18 頁)

(21) 出願番号	特願平3-16788	(71) 出願人	000005201 富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地
(22) 出願日	平成3年(1991)1月18日	(72) 発明者	鷺巣 信太郎 静岡県富士宮市大中里200番地 富士写真 フイルム株式会社内
(31) 優先権主張番号	特願平2-19710	(72) 発明者	山口 潤 静岡県富士宮市大中里200番地 富士写真 フイルム株式会社内
(32) 優先日	平2(1990)1月30日		
(33) 優先権主張国	日本 (J P)		

(54) 【発明の名称】 感光・感熱性記録材料

(67) 【要約】

【目的】 画像露光と熱処理という簡便な操作で、単色もしくは感光波長域の重なりが少ない多色の本質画像が得られる、モノシート型の感光・感熱性記録材料を提供する。

【構成】 支持体上に、①電子供与性無色染料を含有するマイクロカプセル、及び②エチレン性不飽和結合を有する重合可能な化合物、光重合開始剤及び電子受容性顔色剤からなる光硬化性組成物、を含有する感光・感熱層を設ける。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体上に、①電子供与性無色染料を含有するマイクロカプセル、及び②エチレン性不飽和結合を有する重合可能な化合物、光重合開始剤及び電子受容性顔料からなる光硬化性組成物、を含有する感光・感熱層を設けたことを特徴とする感光・感熱性記録材料。

【請求項2】 請求項1において、該エチレン性不飽和結合を有する重合可能な化合物が、分子内に少なくとも1個の孤立電子対を有するヘテロ原子を含むことを特徴とする感光・感熱性記録材料。

【請求項3】 請求項1において、該エチレン性不飽和結合を有する重合可能な化合物が、分子内に少なくとも1個のエステル結合、アミド結合、アミン、カルボニル結合及び/又はエーテル結合を有することを特徴とする感光・感熱性記録材料。

【請求項4】 請求項1において、該エチレン性不飽和結合を有する重合可能な化合物が分子量200以上であり、かつ、複数のエチレン性2重結合を有することを特徴とする感光・感熱性記録材料。

【請求項5】 請求項1において、該感光・感熱層を少なくとも二層有し、該感光・感熱層の間に紫外線吸収剤を含有する中間層を設けたことを特徴とする感光・感熱性記録材料。

【請求項6】 請求項5において、該紫外線吸収剤が微粒子状に分散されていることを特徴とする感光・感熱性記録材料。

【請求項7】 請求項5において、該紫外線吸収剤がラテックス分散されたものであることを特徴とする感光・感熱性記録材料。

【請求項8】 請求項5において、該紫外線吸収剤が紫外線吸収剤モノマーを共重合したラテックスであることを特徴とする感光・感熱性記録材料。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、コピーやファクス、プリンター、ラベル、カラフルフ、オーバーヘッドプロジェクター、第2原因等の用途に用いることのできるフォトサモグラフィを用いた新規な感光・感熱性記録材料に関する。更に詳しくは、不要な消耗品を用いない新規なモノシート型記録材料に関する。

【0002】

【従来の技術】 画像露光した後に加熱することにより現像して画像を得る方法はフォトサモグラフィ（感光感熱画像形成方法）と呼ばれ、従来技術で簡単に画像が得られるという特徴を持つ。これらの方式としては、例えば、特開第52-89915号公報に開示されているごとく、光重合組成物と感光性材料を用いて、熱現像により可視画像を形成する方法が知られている。これは、二成分型感光性材料の二つの成分を、光重合組成物を含有するマイクロカプセルの内と外に分離

して配置した材料を、露光し加熱すると、露光により硬化した部分では感光材料が移動しないため露光しないが、未露光部分では移動して反応、発色してポジ画像が形成されるものである。しかし、この方法では熱現像時の光硬化部の発色を充分には抑えきれず、所謂内部ノリの大きな不鮮明な画像しか得られない。

【0003】 また他の方法として、例えば、特開第61-123838号公報に開示されているごとく、酸性基を有するビニルモノマーと光重合開始剤からなる光重合性組成物と酸により色素を生成できる色素プレカソーからなる記録材料が知られている。この記録材料は、画像露光した後、上記の色素プレカソーと近接した状態で一緒に加熱して、拡散してきた未反応の酸基を有するモノマーと色素プレカソーを反応させることによりポジの可視画像を形成するものである。しかし、これらの方法はいずれも光重合性を利用して硬化部分の熱拡散性を避けることで発色成分間の接触を抑え、ポジの可視画像を得ようとするものである。したがって、光重合と熱現像処理を利用して逆にながの発色可視画像を得る方法は知られていない。

【0004】 また、このような感光・感熱性記録材料において、2つのシートを用いた転写型も可能であるが、感光波長と発色色相の異なる感光・感熱層を少なくとも2層積層すれば、不要なシートを用いないため特に望ましい、モノシートの形態の多色の記録材料が得られる。しかし、各感光・感熱層の感光波長域を分離することは容易ではない。即ち、従来知られている光重合開始剤もしくは光重合開始剤/分光増感剤の組合せを用いた場合、各層の感光波長域はオーバーラップしてしまい、各層を独立に光重合させることは難しい。この点に関しては例えば特開第61-24495号（或いは米国特許第4,576,891号）に見られるような感光性組成物中に紫外線吸収剤を添加する試みが開示されている。しかしこの方法では改善は見られるものの、感光波長域のオーバーラップは依然大きい。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 本発明者等は、前述研究の結果、画像露光/熱現像の簡易なプロセスを用いて光硬化部分が発色させるいわゆるネガの画像を得ることに成功した。我々は、感光・感熱層の間に紫外線吸収剤を含有する中間層を設けて下層に到達する光を制御することでこのオーバーラップ領域をなくすることに成功した。本発明の第一の目的は、光硬化で得られるポリマー画像を熱処理でネガの可視画像に変換（現像）する方式を用いた感光・感熱性記録材料を提供する事である。即ち、画像露光と熱処理という簡便な操作で単色もしくは多色のネガ画像を得る事のできる感光・感熱性記録材料を提供する事である。第二の目的は、各感光・感熱層の感光波長域の重なりが少なく、各色画像を独立に記録できる単色もしくは多色の感光・感熱性記録材料を提供す

る事である。第三の目的は、不要な消耗品を用いないモノシート型の単色もしくは多色の記録材料を提供する事である。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明の目的は、支持体上に、①電子供与性無色染料を含有するマイクログラフェル、②エチレン性不飽和結合を有する重合可能な化合物、光重合開始剤及び電子受容性顔色剤からなる光硬化性組成物、を含有する感光・感熱層を設けたことを特徴とする感光・感熱性記録材料、及び、このような感光・感熱層を少なくとも二層有し、該感光・感熱層の間に紫外線吸収剤を含有する中間層を設けたことを特徴とする感光・感熱性記録材料、により達成された。

【0007】本発明による画像は、エチレン性不飽和結合を有する重合可能な化合物、光重合開始剤及び電子受容性顔色剤を含有する光硬化性組成物を画像露光して硬化させ、その後、均一に加熱する事によって硬化部分において電子受容性顔色剤が選択的に移動し、共存するマイクログラフェル中の電子供与性無色染料と接触して発色させる方法により得られる。硬化部分では、重合によりエチレン性不飽和結合を有する重合可能な化合物と電子受容性の顔色剤との相互作用が減少するために、顔色剤の拡散が速くなりカプセル中の電子供与性無色染料と接触して発色する。一方、未硬化部分では電子受容性の顔色剤がエチレン性不飽和結合を有する重合可能な化合物中にトラップされ、加熱時においてもカプセル中の電子供与性無色染料と接触することができず可視画像は形成されない。

【0008】従って、本発明の感光・感熱層は目的に応じて様々な構成にて作成することができる。好ましい1つの構成は、エチレン性不飽和結合を有する重合可能な化合物、光重合開始剤および電子受容性顔色剤を含有する光硬化性組成物の微小な液滴と電子供与性無色染料を含有するマイクログラフェルからなる層を支持体上に設けた構成である。この場合、この微小な液滴は乳化物の状態であっても、またはマイクログラフェルの芯物質であってもよい。この層中にバインダーがあってもよい。他の好ましい構成は、エチレン性不飽和結合を有する重合可能な化合物、光重合開始剤及び電子受容性顔色剤を含有する光硬化性組成物の連続相中に電子供与性無色染料を含有するマイクログラフェルが存在する層を支持体上に設けた構成である。この連続相は光硬化性組成物とバインダーとの混合物であってもよい。

【0009】本発明の記録材料は、上記感光・感熱層を用いることによって、単色のいわゆるB/Wの記録材料であっても多色の記録材料であっても可能であるが、多色の記録材料の場合は、例えば異なる色相に発色する電子供与性無色染料を含有するマイクログラフェルと異なる波長の光に感光する光硬化性組成物を各層に含む多層の記録材料の構成を用いることができる。具体的には、シア

ンに発色する電子供与性無色染料を含有するマイクログラフェルと波長λ1に感光する光硬化性組成物を含有した層を支持体上に設け、その上にマゼンタに発色する電子供与性無色染料を含有するマイクログラフェルと波長λ2に感光する光硬化性組成物を含有した層を設け、その上にイエローに発色する電子供与性無色染料を含有するマイクログラフェルと波長λ3に感光する光硬化性組成物を含有した層を設けた構成、更に各層の間に中間層を設けた構成、更にこの中間層中に紫外線吸収剤を含有する構成等を用いることができる。中間層を用いる場合としては、例えばシアンに発色する電子供与性無色染料を含有するマイクログラフェルと波長λ1に感光する光硬化性組成物を含有した層を支持体上に設け、その上に波長λ1より短波長の光を吸収する中間層を設け、その上にマゼンタに発色する電子供与性無色染料を含有するマイクログラフェルと波長λ2に感光する光硬化性組成物を含有した層を設け、その上に波長λ2より短波長の光を吸収する中間層を設け、その上にイエローに発色する電子供与性無色染料を含有するマイクログラフェルと波長λ3に感光する光硬化性組成物を含有した層を設け、更にその上に保護層を設けた構成等を、具体例として挙げる事ができる。

【0010】従来知られている光重合開始剤もしくは光重合開始剤/分光増感剤の組合せを用いた場合、各層の感光波長域はオーバーラップしてしまうが、本発明においては、感光・感熱層の間に紫外線吸収剤を含有する中間層を設けて下層に到達する光を制限することでこのオーバーラップ領域をなくすることが可能となる。この紫外線吸収剤を中間層に導入する方法としては従来知られている様々な方法を利用できる。一つには紫外線吸収剤を水不溶性の有機溶媒に溶解してその溶液を界面活性剤を含有する水性分散液中に乳化分散し微小な液滴にして中間層に導入する所謂乳化分散法と呼ばれる方法がある。この方法の場合有機溶媒もしくは界面活性剤の量が感光・感熱層に作用して発色濃度を低下させる等の悪作用が多少生じることがある。また一つには紫外線吸収剤を担持したポリマーラテックスを中間層に導入する方法がある。紫外線吸収剤を担持したポリマーラテックスは業界公知の方法を用いて得ることができる。一例を挙げると、紫外線吸収剤を水不溶性の揮発性の有機溶媒に溶解してその溶液を界面活性剤を含有する水性分散液中に乳化分散し微小な液滴にしその後ポリマーラテックスと混合すればよい。この方法の場合にも用いる界面活性剤の量や種類によっては悪作用が生じることがある。更に別のやり方として、紫外線吸収剤単体を重合成分として含有するポリマーラテックスを中間層に導入する方法がある。この場合は用いる界面活性剤の量が最も少ない界面活性剤の悪作用が起りにくいため、最も好ましい。

【0011】本発明の光硬化性組成物に用いることので

5

6

せるエチレン性不飽和結合を有する重合可能な化合物は、分子中に少なくとも1個のエチレン性不飽和二重結合を有する重合性化合物である。例えばアクリル酸及びその塩、アクリル酸エステル類、アクリルアミド類；メタクリル酸及びその塩、メタクリル酸エステル類、メタクリルアミド類；無水マレイン酸、マレイン酸エステル類；イタコン酸、イタコン酸エステル類；スチレン類；ビニルエーテル類；ビニルエステル類；N-ビニル複素環類；アリールエーテル類；アリルエステル類等を用いることができる。この内、分子内に少なくとも1個の孤立電子対を有するヘテロ原子を含む重合性化合物が好ましい。ここで言う孤立電子対を有するヘテロ原子とは、酸素、窒素、硫黄、銅、ハロゲン等の各原子を指す。具体的には、エステル結合、アミド結合、カルボニル結合、チオカルボニル結合、エーテル結合、チオエーテル結合、及びアミン、アルコール、チオアルコール、ホスフィン、ハロゲン等の基を有するものが含まれる。これらの内、電子受容性の顔料剤との相互作用が強いエステル結合、アミド結合、アミン、カルボニル結合及び/またはエーテル結合を分子内に少なくとも1個有する、エチレン性不飽和結合を有する重合可能な化合物が好ましく、高重合性を有するエステル結合、アミド結合を有する化合物が特に好ましい。また、重合効率（硬化速度）を有利にするためには、分子内に複数のエチレン性不飽和二重結合を有する重合性化合物が好ましく、例えば、トリメチロールブタンペンタエリスリトール等のような多価アルコールのアクリル酸エステルやメタクリル酸エステル；およびアクリレートもしくはメタクリレート末端エポキシ樹脂、アクリレートもしくはメタクリレート末端ポリエステル等がある。特に好ましい化合物の具体例としては、例えば、エチレンジアロールジアクリレート、エチレンジアロールジメタクリレート、トリメチロールブタンペンタエリスリトールジアクリレート、ジペンタエリスリトールヒドロキペンタエリスリトール、ヘキサジオール-1, 6-ジメタクリレート及びジエチレンジアロールジメタクリレート等を挙げられる。これらの重合性化合物の分子量としては、約100〜約5000程度のものを用いることができるが、電子供与性の無色染料含有マイクロカプセルの中に熱拡散しにくいものがより好ましく、分子量が200以上の化合物が特に有用である。

【0012】本発明に好適に用いられる光重合開始剤としては、前記のエチレン性不飽和結合を含有する化合物の光重合を開始し得る化合物の中から1種または2種以上の化合物を組み合わせて選ぶことができる。光重合開始剤の好ましい具体例として、次の化合物を挙げることができる。芳香族ケトン類：例えば、ベンゾフェノン、4, 4'-ビス（ジメチルアミノ）ベンゾフェノン、4-メトキシ-4'-（ジメチルアミノ）ベンゾフェノン、4, 4'-ジメトキシベンゾフェノン、4-ジメチルア

ミノベンゾフェノン、4-ジメチルアミノアセトフェノン、ベンジル、アントラキノン、2-tert-ブチルアントラキノン、2-メチルアントラキノン、キサンチン、チオキサント、2-クロロチオキサント、2, 4-ジエチルチオキサント、フルオレノン、アクリド；およびベンゾインおよびベンゾインエーテル類：例えばベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾインフェニルエーテル；および2, 4, 5-トリアリールイミダゾール二量体：例えば2-（o-クロロフェニル）-4, 5-ジフェニルイミダゾール二量体、2-（o-クロロフェニル）-4, 5-ジ（m-メトキシフェニル）イミダゾール二量体、2-（o-フルオロフェニル）-4, 5-ジフェニルイミダゾール二量体、2-（o-メトキシフェニル）-4, 5-ジフェニルイミダゾール二量体、2-（p-メトキシフェニル）-4, 5-ジフェニルイミダゾール二量体；およびポリハロゲン化合物、例えば四臭化炭素、フェニルトリプロモメチルスルホン、フェニルトリクロロメチルケトンおよび特開昭53-133428号、特公昭57-1819号、特公昭57-6096号、米国特許第3615455号の各明細書中に記載の化合物、特開昭58-29803号記載のトリハロゲン置換メチル基を有するS-トリアジン誘導体：例えば、2, 4, 6-トリノス（トリクロロメチル）-S-トリアジン、2-メトキシ-4, 6-ビス（トリクロロメチル）-S-トリアジン、2-アミノ-4, 6-ビス（トリクロロメチル）-S-トリアジン、2-（トリクロロメチル）-4, 6-ビス（トリクロロメチル）-S-トリアジン等の化合物。；および例えば特開昭59-189340号記載の有機過酸化化合物：例えばメチルエチルケトンパーオキシド、シクロヘキサノンパーオキシド、3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサノンパーオキシド、ベンゾイルパーオキシド、ジターシャリーブチルジパーオキシイソブチレート、2, 5-ジメチル-2, 5-ジ（ベンゾイルパーオキシ）ヘキサジ、ターシャリーブチルパーオキシベンゾエート、 α , α' -ビス（ターシャリーブチルパーオキシイソプロピル）ベンゼン、ジギムルパーオキシド、3, 3', 4, 4'-テトラ（ターシャリーブチルパーオキシカルボニル）ベンゾフェノン等の化合物。および例えば米国特許第4743530号中に記載のジニウム塩化合物；および例えばヨーロッパ特許第0223587号に記載の有機ホウ素化合物：例えばトリフェニルブチルボレーのテトラメチルアンモニウム塩、トリフェニルブチルボレーのテトラブチルアンモニウム塩、トリ（P-メトキシフェニル）ブチルボレーのテトラメチルアンモニウム塩等；その他ジアリールオニウム塩類や炭アレン錯体等当業界周知の光重合開始剤等を用いて使用できる。

【0013】また光重合開始剤系として、二種またはそ

れ以上の化合物の組合せが知られておりそれらの組合せも本発明に使用する事ができる。二種またはそれ以上の化合物の組合せの例としては、2, 4, 6-トリアリールイミダゾール二量体とメルカプトベンズオキサゾール等との組合せ、米国特許第3427161号明細書に記載の4, 4'-ビス(ジメチルアミノ)ベンゾフェノンとベンゾフェノンまたはベンゾインメチルエーテルとの組合せ、米国特許第4239850号明細書に記載のペンゾイル-N-メチルナフトチアゾリンと2, 4-ビス(トリクロロメチル)-6-(4'-メトキシフェニル)-トリアゾールの組合せ、また特開昭57-23602号明細書に記載のジアルキルアミノ安息香酸エステルとジメチルチオキサントンの組合せ、また特開昭59-78339号明細書の4, 4'-ビス(ジメチルアミノ)ベンゾフェノンとベンゾフェノンとボリハロゲン化メチル化合物の三種組合せを挙げることができる。より好ましい例として4, 4'-ビス(ジエチルアミノ)ベンゾフェノンとベンゾフェノンの組合せ、2, 4-ジエチルチオキサントンと4-ジメチルアミノ安息香酸エチルの組合せ、4, 4'-ビス(ジエチルアミノ)ベンゾフェノンと2, 4, 6-トリアリールイミダゾール二量体の組合せが挙げられる。これらの光重合開始剤の中で特に好ましい化合物としてはベンゾインエーテル類、トリハロゲン置換メチル基を有するS-トリアジン誘導体、有機過酸化化合物、アジニウム塩化合物および有機ホスホ化合物を挙げることができる。光重合開始剤の含有量は、光重合性組成物の全重量基準で、好ましくは0.01~2.0重量%、そしてより好ましくは0.2~1.5重量%であり、最も好ましい含有量は1~10重量%である。0.01重量%未満では感度が不足し、10重量%を超えても感度の増加は期待できない。

【0014】本発明の光硬化性組成物にはエチレン性不飽和結合を有する重合可能な化合物および光重合開始剤のほかにその感光波長を調整するための分光増感色素を含有してもよい。分光増感色素としては当業界公知の様々な化合物を使用することができる。分光増感色素の例は上述した光重合開始剤に関する特許、Research Disclosure, Vol. 200, 1980年12月, Item 20036, 「増感剤」(徳丸克己・大川原信/編 講談社 1987年)の160-163ページ等を参照してできる。具体的な分光増感色素の例としては、例えば、特開昭58-15503号公報には3-ケトクマリン化合物が、特開昭58-43032号公報にはチオピリウム塩が、特開昭59-28322号、同60-53300号にはナフトチアゾールメロシアン化合物が、特開昭61-96221号、同62-38424号、特開昭59-89303号、同60-60104号各公報にはそれぞれメロシアン化合物が開示されている。これらの分光増感剤によって光重合開始剤の分光感度は可視域中でも延ばすことができる。上述の例では光重合開始剤としてトリハロメチル-S-トリア

ジン化合物を取上げているが他の光重合開始剤と組合せでも良い。分光増感色素としては、ケト色素であるクマリン(ケトクマリン又はスルホクマリンも含まれる)色素、メロスチリル色素、オキソノール色素及びヘミオキソノール色素、非ケト色素である非ケトポリメチン色素、アントラセン色素、ロダミン色素、アクリジン色素、アニリン色素及びアゾ色素、非ケトポリメチン色素としてのシアニン、ヘミシアニン及びスチリル色素等が含まれる。

【0015】また、本発明の光重合性組成物は、更に重合を促進するための助剤として、還元剤例えば酸除去剤(oxygen scavenger)及び活性水素ドナーの連鎖移動剤、さらに連鎖移動的に重合を促進するその他の化合物を併用することもできる。有用であるこの見いだされている酸除去剤はホスフィン、ホスホネート、ホスファイト、第1級塩及び酸素により容易に酸化されるその他の化合物である。例えばN-フェニルグリシン、トリメチルバルビツル酸、N,N-ジメチル-2, 6-ジソプロピルアニリン、N,N,N'-2, 4, 6-ペンタメチルアニリン等である。さらに以下に示すようなチオール類、チオケトン類、トリハロメチル化合物、ロフィンダイマー化合物、ヨードニウム塩類、スルホニウム塩類、アジニウム塩類、有機過酸化化合物等も重合促進剤として有用である。

【0016】更に、これらの化合物の他に、光重合性組成物の中には熱重合禁止剤を必要に応じて添加する事ができる。熱重合禁止剤は、光重合性組成物の熱的な重合や経時的な重合を防止するために添加するもので、これにより光重合性組成物の調製時や保存時の化学的な安定性を高めることができる。熱重合禁止剤の例として、p-メトキシフェノール、ハイドロキノン、t-ブチルカテコール、ピロガロール、2-ヒドロキシベンゾフェノン、4-メトキシ-2-ヒドロキシベンゾフェノン、塩化第一銅、フェノチアジン、クロロキン、ナフタルミン、β-ナフトール、2, 6-ジ-tert-ブチル-p-クレーゾール、ニトロベンゼン、ジニトロベンゼン、ピクリン酸、p-トリルジン等が挙げられる。熱重合禁止剤の好ましい添加量は、光重合性組成物の全重量基準で、0.01~5重量%であり、より好ましくは、0.01~1重量%である。0.01重量%未満では熱安定性が劣り、5重量%を超えると感度が低下する。

【0017】本発明の光硬化性組成物は必要に応じてマイクログラブルセルに内包して使用してもよい。例えばヨーロッパ特許第0223587号や上記特許を参考にマイクログラブルセルに内包させることができる。

【0018】本発明に係る電子受容性顔料としては、フノール誘導体、含硫フノール誘導体、有機のカルボン酸誘導体(例えば、サリチル酸、ステアリン酸、レゾルシン酸等)、及びそれらの金属塩等、スルホン酸誘導体、尿素もしくはチオ尿素誘導体等、酸性白土、ベン

トナイト、ノボラック樹脂、金風処理ノボラック樹脂、金風銅体等が挙げられる。これらの例は、紙ハルプ技術タイムス(1985年)49~54頁及び65~70頁に記載の他、特公昭40-9309、同45-14039、特開昭52-140483、同48-151510、同57-210886、同58-87089、同59-11286、同60-176795、同61-95988等に記載されている。これらの一部を例示すれば、フェノール性化合物としては、2, 2'-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン、4-tert-ブチルフェノール、4-フェニルフェノール、4-ヒドロキシジフェニルエーテル、1, 1'-ビス(3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、1, 1'-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、2, 2'-ビス(3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル)-2-エチルブタン、4, 4'-seco-イソオクチリデンジフェノール、4, 4'-seco-ブチリデンジフェノール、4-tert-ブチルフェノール、4-p-メチルフェニルフェノール、4, 4'-メチルシクロヘキシルテンフェノール、4, 4'-イソペンチリデンフェノール、p-ヒドロキシ安息香酸ベンジル等がアル。サリチル酸誘導体としては、4-ベンチルサリチル酸、3, 5-ジ(α-メチルベンジル)サリチル酸、3, 5-ジ(tert-ブチル)サリチル酸、5-オクタデシルサリチル酸、5-α-(p-α-メチルベンジルフェニル)エチルサリチル酸、3-α-メチルベンジル-5-tert-ブチルサリチル酸、6-テトラデシルサリチル酸、4-ヘキシルオキシサリチル酸、4-シクロヘキシルオキシサリチル酸、4-デシルオキシサリチル酸、4-ドデシルオキシサリチル酸、4-ベンチルサリチル酸、4-オクタデシルオキシサリチル酸等、及びこれらの亜鉛、アルミニウム、カルシウム、銅、鉛塩がある。これらの電子受容性化合物は単独もしくは2種以上併用することができる。電子受容性化合物の使用量は、電子供与性無色染料の10~4000重量%の範囲が好ましく、100~2000重量%が特に好ましい。

[0019] 本発明に係る電子供与性無色染料は従来より公知のトリフェニルメタンフタリド系化合物、フルオレン系化合物、フェニルチオエーテル系化合物、インドリルフタリド系化合物、ロイコオラミン系化合物、ローダミン系化合物、トリフェニルメタン系化合物、トリアゼン系化合物、スピロピラン系化合物、フルオレン系化合物など各種の化合物を使用できる。フタリド系の具体例は米国再発行特許明細書第23, 024号、米国特許明細書第3, 491, 111号、同第3, 491, 112号、同第3, 491, 116号および同第3, 609, 174号、フルオレン系の具体例は米国特許明細書第3, 624, 107号、同第3, 627, 87号、同第3, 641, 011号、同第3, 462, 828号、同第3, 681, 390号、同第3, 92

0, 510号、同第3, 959, 571号、スピロジピラン系の具体例は米国特許明細書第3, 971, 808号、ピリジン系およびピリジン系化合物類は米国特許明細書第3, 775, 424号、同第3, 853, 869号、同第4, 246, 318号、フルオレン系化合物の具体例は特開昭61-240989号等に記載されている。これらの一部を例示すれば、トリアリールメタン系化合物としては、3,3'-ビス(p-ジメチルアミノフェニル)-6-ジメチルアミノフタリド、3,3'-ビス(p-ジメチルアミノフェニル)フタリド、3-(1,3-ジメチルインドール-3-イル)フタリド、3-(p-ジメチルアミノフェニル)-3-(2-メチルインドール-3-イル)フタリド、等があり、ジフェニルメタン系化合物としては、4,4'-ビス-ジメチルアミノペンズヒドリンベンジルエーテル、N-ハロフェニル-ロイコオラミン、N-2,4,5-トリクロロフェニルロイコオラミン等があり、キサンテン系化合物としては、ローダミン-B、アニリノラクトン、ローダミン-G(ニトリノ)ラクトン、2-(ジベンジルアミノ)フルオレン、2-アニリノ-3-メチル-6-ジエチルアミノフルオレン、2-アニリノ-3-メチル-6-ジブチルアミノフルオレン、2-アニリノ-3-メチル-6-N-エチル-N-イソアルミルフルオレン、2-アニリノ-3-メチル-6-N-メチル-N-シクロヘキシルアミノフルオレン、2-アニリノ-3-クロル-6-ジエチルアミノフルオレン、2-アニリノ-3-メチル-6-N-エチル-N-イソブチルアミノフルオレン、2-アニリノ-6-ジブチルアミノフルオレン、2-アニリノ-3-メチル-6-N-メチル-N-テトラヒドロフルフルアミノフルオレン、2-アニリノ-3-メチル-6-ペリジノアミノフルオレン、2-(p-クロロアニリノ)-6-ジエチルアミノフルオレン、2-(3,4-ジクロロアニリノ)-6-ジエチルアミノフルオレン、等があり、チアジン系化合物としては、ベンゾイルロイコメチレンブルー、p-ニトロベンジルロイコメチレンブルー等があり、スピロ系化合物としては、3-メチル-スピロ-ジナフトピラン、3-エチル-スピロ-ジナフトピラン、3,3'-ジクロロ-スピロ-ジナフトピラン、3-ベンジルスピロ-ジナフトピラン、3-メチルナフト-(3-メチル-ペンタ)-スピロピラン、3-プロピル-スピロ-ジベンゾピラン等がある。特に、フルカラ-配線材料に用いる場合、シアン、マゼンタ、イエロー用の電子供与性無色染料としては米国特許第4, 800, 149号等を、イエロー発色タイプとしては米国特許第4, 800, 148号等を、シアン発色タイプとしては特開昭63-63542号等を参考にできる。

[0020] 本発明の電子供与性無色染料をマイクロカプセル化する場合に当業界公知の方法で作ることができる。例えば米国特許第2800457号、同2800458号に見られるような親水性形成材料のコーラベーションを利用した方法、米国特許第3287154号、英国特許第990443号、特公昭38-1957

4号、同42-446号、同42-771号に見られるような界面重合法、米国特許第3418250号、同3660304号に見られるポリマーの析出による方法、米国特許第3796669号に見られるイソシアネートポリオール樹脂を用いる方法、米国特許第3914511号に見られるイソシアネート樹脂を用いる方法、米国特許第4001140号、同4087376号、同4089802号に見られる尿素-ホルムアルデヒド系、尿素ホルムアルデヒド-レゾルシノール系樹脂形成材料を用いる方法、米国特許第4025455号に見られるメラミン-ホルムアルデヒド樹脂、ヒドロキシプロピルセルロース等の樹脂形成材料を用いる方法、特公昭36-9168号、特開昭51-9079号に見られるモノマーの重合によるインシツ(in situ)法、英国特許第952807号、同965074号に見られる電解分解除法、米国特許第3111407号、英国特許第930422号に見られるスプレーライティング法等がある。これらに限定されるものではないが、芯物質を乳化した後マイクロカプセル壁として高分子膜を形成することが好ましい。

【0021】本発明のマイクロカプセル壁の作り方としては特に油滴内部からのリアクタンの重合によるマイクロカプセル化法を使用する場合、その効果が大い。即ち、短時間内に、均一な粒径を持ち、生保存性にすぐれた記録材料として好ましいカプセルを得ることができる。例えばポリウレタンをカプセル壁材として用いる場合には多価イソシアネート及び必要に応じてそれと反応しカプセル壁を形成する第2の物質(例えばポリオール、ポリアミン)をカプセル化するべき油性液体中に混合し水中に乳化分散し次に温度を上昇することにより、油滴界面で高分子形成反応を起こして、マイクロカプセル壁を形成する。このとき油性液体中に低沸点の溶解力の強い補助剤を用いることができる。この場合に、用いる多価イソシアネート及びそれと反応する相手のポリオール、ポリアミンについては米国特許第3281383号、同3773695号、同3793268号、特公昭48-40347号、同49-24169号、特開昭48-80191号、同48-84086号に開示されており、それらを使用することもできる。

【0022】多価イソシアネートとしては、例えば、m-フェニレンジイソシアネート、p-フェニレンジイソシアネート、2,6-トリレンジイソシアネート、2,4-トリレンジイソシアネート、ナフタレン-1,4-ジイソシアネート、ジフェニルメタン-4,4'-ジイソシアネート、3,3'-ジメチル-4,4'-ジフェニル-ジイソシアネート、3,3'-ジメチルジフェニルメタン-4,4'-ジイソシアネート、キシリレン-1,4-ジイソシアネート、4,4'-ジフェニルプロパンジイソシアネート、トリメチレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、プロピレン-1,2-ジイ

ソシアネート、ブチレン-1,2-ジイソシアネート、シクロヘキセン-1,2-ジイソシアネート、シクロヘキセン-1,4-ジイソシアネート等のジイソシアネート、4,4'-トリフェニルメタントリイソシアネート、トルエン-2,4,6-トリイソシアネートのごときトリイソシアネート、4,4'-ジメチルジフェニルメタン-2,2',5,5'-テトライソシアネートのごときテトライソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネートとトリメチロールプロパンの付加物、2,4-トリレンジイソシアネートとトリメチロールプロパンの付加物、キシリレンジイソシアネートとトリメチロールプロパンの付加物、トリレンジイソシアネートとヘキサントリオールの付加物のごときイソシアネートプレポリマーがある。

【0023】ポリオールとしては、脂肪族、芳香族の多価アルコール、ヒドロキシポリエステル、ヒドロキシリアルキレンエーテルのごときものがある。特開昭60-499911号に記載された下記ポリオールも用いられる。エチレングリコール、1,3-プロパンジオール、1,4-ブタンジオール、1,5-ペンタンジオール、1,6-ヘキサジオール、1,7-ヘプタンジオール、1,8-オクタンジオール、プロピレングリコール、2,3-ジヒドロキシブタン、1,2-ジヒドロキシブタン、1,3-ジヒドロキシブタン、2,2-ジメチル-1,3-プロパンジオール、2,4-ペンタンジオール、2,5-ヘキサジオール、3-メチル-1,5-ペンタンジオール、1,4-シクロヘキサジメタノール、ジヒドロキシシクロヘキサン、ジエチレングリコール、1,2,6-トリヒドロキシヘキサン、2-フェニルプロピレングリコール、1,1,1-トリメチロールプロパン、ヘキサントリオール、ペンタエリスリトール、ペンタエリスリトールエチレンオキシド付加物、グリセリンエチレンオキシド付加物、グリセリン、1,4-ジ(2-ヒドロキシエチル)ベンゼン、レゾルシノールジヒドロキシエチルエーテル等の芳香族多価アルコールとアルキレンオキシドとの縮合生成物、p-キシリレングリコール、m-キシリレングリコール、α,α'-ジヒドロキシ-p-ジイソプロピルベンゼン、4'-ジヒドロキシ-ジフェニルメタン、2-(p,p'-ジヒドロキシジフェニルメチル)ベンジアルアルコール、ビスフェノールAにエチレンオキシドの付加物、ビスフェノールAにプロピレンオキシドの付加物等が挙げられる。ポリオールはイソシアネート基1モルに対して、水酸基の割合が0.02〜2モルで使用するのが好ましい。

【0024】ポリアミンとしてはエチレンジアミン、トリメチレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ペンタメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、p-フェニレンジアミン、m-フェニレンジアミン、ビペラジン、2-メチルビペラジン、2,5-ジメチルビペラジ

ン、2-ヒドロキシトリメチレンジアミン、ジエチレントリアミン、トリエチレントリアミン、トリエチレントラミン、ジエチルアミノプロピルアミン、テトラエチレンペンタミン、エポキシ化合物のアミン付加物等が挙げられる。多価イソシアネートは水と反応して高分子物質を形成することもできる。

【0025】マイクロカプセルを作るときに、水性高分子を用いることができるが水性高分子は水性のアニオン性高分子、ノニオン性高分子、両性高分子のいずれでも良い。アニオン性高分子としては、天然のもので合成のものでも用いることができ、例えば COO^- 、 SO_3^- 基等を有するものが挙げられる。具体的なアニオン性の天然高分子としてはアラビガム、アルギン酸、ペクチン等があり、半合成品としてはカルボキシメチルセルローズ、フタルゼラチン、硫酸化デンプン、硫酸化セルローズ、リグニンスルホン酸等がある。また、合成品としては無水マレイン酸系（加水分解したものを含む）共重合体、アクリル酸系（メタクリル酸系も含む）重合体及び共重合体、ビニルベンゼンスルホン酸系重合体及び共重合体、カルボキシ安息香ビニルアルコール等がある。

【0026】ノニオン性高分子としては、ポリビニルアルコール、ヒドロキシエチルセルローズ、メチルセルロース等がある。両性の化合物としてはゼラチン等がある。これらの水性高分子は0.01~1.0重量%の水溶液として用いられる。マイクロカプセルの粒径は20 μm 以下に調整される。本発明に用いるカプセルの大きさは80 μm 以下であり、特に保存性、取り扱い性の点から20 μm 以下が好ましい。またカプセルが小さすぎる場合には一定固形分に対する表面積が大きくなり多量の壁剤が必要となる。このため0.1 μm 以上が好ましい。

【0027】本発明に係る、電子供与性無色染料はマイクロカプセル中に溶液状態で存在してもよく、また、固体の状態で存在してもよい。溶液を併用する場合、カプセル内に併用する溶液の量は電子供与性無色染料100重量部に対して1~500重量部の割合が好ましい。

【0028】本発明において用いられる溶液として天然油または合成油を併用することができる。これら溶液の例として例えば、綿実油、灯油、脂肪族ケトン、脂肪族エステル、パラフィン、ナフテン油、アルキル化ピエニル、アルキル化ターフエニル、塩素化パラフィン、アルキル化ナフテン及び1-フェニル-1-キシルエタン、1-フェニル-1-p-エチルフェニルエタン、1,1'-ジトリルエタン等のごときジアリールエタン、フタル酸アルキルエステル（ジブチルフタレート、ジブチルフタレート、ジシクロヘキシルフタレート等）、リン酸エステル（ジフェニルホスフェート、トリフェニルホスフェート、トリシクロヘキシルホスフェート、ジブチルブチルホスフェート）、クエン酸エステル（例

えばアセチルクエン酸トリブチル）、安息香酸エステル（安息香酸オクチル）、アルキルアミド（例えばジエチルラウリルアミド）、脂肪酸エステル類（例えばジブチルキエチルサクシネート、ジブチルアセレート）、トリメチン酸エステル類（例えばトリメチン酸トリブチル）、酢酸エチル、酢酸ブチルのごとき低級アルキルアセテート、プロピオン酸エチル、二級ブチルアルコール、メチルイソブチルケトン、 β -エトキシエチルアセテート、メチルセロソルブアセテート、シクロヘキサノン等がある。また、マイクロカプセル化の時、電子供与性無色染料を溶解するための補助溶剤として揮発性の溶剤を併用してもよい。この種の溶剤としては例えば、酢酸エチル、酢酸ブチル、メチレンクロライド等があげられる。

【0029】本発明では保護層中にマト剤を添加する事が好ましい。マト剤としては例えばシリカ、酸化マグネシウム、硫酸バリウム、硫酸ストロンチウム、ハロゲン化銀などの無機化合物及びポリメチルメタクリレート、ポリアクリロニトリル、ポリスチレンのごときポリマー粒子や、カルボキシ樹脂、コーン樹脂、カルボキシニトロフェニル樹脂などの樹脂粒子などがあり、粒子径が1~20 μm のものが好ましい。これらのマト剤のなかではポリメチルメタクリレート粒子とシリカ粒子が特に好ましい。シリカ粒子としては例えばFII-DEVISON CHEMICAL LTD.製のサイロイドAL-1、65、72、79、74、404、620、309、978、161、162、244、255、265、150等が好ましい。マト剤の添加量としては2~500mg/m²が好ましく、特に好ましくは5~100mg/m²である。

【0030】本発明では感光・感熱層、中間層、保護層等本発明の記録材料の各層に硬化剤を併用することが好ましい。特に保護層中に硬化剤を併用し、保護層の粘着性を低減する事が好ましい。硬化剤としては例えば、写真感光材料の製造に用いられる「ゼラチン硬化剤」が有用であり、例えばホルムアルデヒド、グルタルアルデヒドのごときアルデヒド系の化合物、米国特許第3635718号その他に記載されている反応性のハロゲンを有する化合物、米国特許第3635718号その他に記載されている反応性のエチレン不飽和結合をもつ化合物、米国特許第3017280号その他に記載されているアジリジン系化合物、米国特許第3091537号その他に記載されているエポキシ系化合物、ムコクロゲンのようなハロゲンカルボキシアルデヒド類、ジブチルオキシオキサン、ジクロロオキシオキシオキシオキサン類あるいは米国特許第3642486号や米国特許第3687707号に記載されているビニルスルホン類、米国特許第3841872号に記載されているビニルスルホンペンタカサート、米国特許第3640720号に記載されているケトビニル類、あるいは又、無機硬化剤としてクロム明ばん、硫酸ジクロニウム、硝酸等を用いることができ

15

る。これらの硬化剤のなかで特に好ましい化合物は、
3, 5-トリアクリロヘキサヒドロ- γ -トリアジン
-1, 2-ビスビニルスルホンメタン、1, 3-ビス
(ビニルスルホンメチル) プロパノール-2、ビス
(α -ビニルスルホンアセトアミド) エタン、2, 4-
ジクロロ-6-ヒドロキシ- γ -トリアジン-ナトリウ
ム塩、2, 4, 6-トリエチレニミノー- γ -トリアジン
や置換等の化合物である。添加量としてはバインダーに
対して0.6-5重量%が好ましい。このほか、保護層
にはその粘着性を低下させるためにコロイダルシリカを
添加してもよい。コロイダルシリカとしては例えば、日
産化学製のスノーテックス20、スノーテックス30、
スノーテックスC、スノーテックスO、スノーテックス
N等が好ましい。添加量としてはバインダーに対して5-
80重量%が好ましい。また保護層には本発明の記録
材料の白色度をあげるための微晶増白剤やブルーイング
剤としての青色染料を添加してもよい。

【0031】本発明の多色記録材料の場合、例えば、異
なる色相に発色する電子供与性無色染料を含有するマ
クロカプセルと異なる波長の光に感光する光硬化性組成
物を各層に含む多層の記録材料の構成を用い、かつ、感
光・感光層の間に紫外線吸収剤を含有する中間層を設け
る。中間層は主にバインダーと紫外線吸収剤よりなり、
必要に応じて硬化剤やポリマーラテックス等の添加剤を
含有することができる。紫外線吸収剤としてはベンゾ
トリアゾール系化合物、桂皮酸エステル系化合物、アミ
ノアリリデンマロンニトリル系化合物、ベンゾフェノン系
化合物等業界公知の化合物を使用できる。

【0032】本発明で用いる紫外線吸収剤は水中油滴分
散法やポリマー分散法により乳化分散して所望の層とく
に中間層に添加できる。水中油滴分散法では、沸点が例
えば175℃以上の高沸点有機溶媒および例えば沸点が
30℃以上160℃以下のいわゆる補助溶媒のいずれか
一方の単独または両者を混合液に溶解した後、界面活性
剤の存在下に水またはゼラチン水溶液またはポリビニ
ルアルコール溶液など水性媒体中に分散分散する。高沸
点有機溶媒の例は米国特許第2, 322, 027号など
に記載されている。更に、高沸点有機溶媒および補助溶
媒の具体例としては前述のカプセル化時の溶媒と同じ溶
媒を好ましく用いることができる。また、分散には転相
を伴ってもよく、また必要にいうて補助溶媒を蒸留、
ヌードル水洗または膜分離法などによって除去または
減少させてから塗布に使用してもよい。ラテックス分散
法の工程、効果および含役用のラテックスの具体例は米
国特許第4, 199, 363号、西独特許出願(O.L.S.)
第2, 541, 274号および同第2, 541, 2
30号、特開昭49-74538号、同51-5994
3号、同54-32652号各公報やResearch Disclos
ure, Vol. 148, 1976年8月, Item 14850などに記載されてい
る。適当なラテックスとしては、例えばアクリル酸エス

16

テルもしくはメタクリル酸エステル(例えば、エチルア
クリレート、 n -ブチルアクリレート、 n -ブチルメタ
クリレート、2-アセトアセトキシエチルメタクリレ
ート)と酸モノマー(例えばアクリル酸、2-アクリル
アミド-2-メチルプロパルスルホン酸等)の共重合ラ
テックスが好ましい。

【0033】本発明で最も好ましく用いる事の出来る紫
外線吸収剤として、隣接層に放射していく構造の紫外線
吸収剤、例えば紫外線吸収剤を共重合したポリマーもし
くはラテックスがある。このような紫外線吸収剤として
は例えば欧州特許第127, 819号や特開昭59-6
8731号、同59-26733号、同59-2334
4号、英国特許第2, 118, 315号、特開昭58-1
11942号、米国特許第4, 307, 184号、同4,
202, 836号、同4, 202, 834号、同4, 2
07253号、同4, 178, 303号、特開昭47-
560号等を参考にできる。これらの紫外線吸収剤は中
間層に添加するが、必要に応じて保護層や感光・感光層
やアンチハレーション層等に添加してもよい。

【0034】本発明において、光硬化性組成物の分散や
電子供与性無色染料の分散およびカプセル化は好ましく
は水性ポリマー中で行われるが、本発明で好ましく用
いるのでできる水性ポリマーとしては、25℃の水
に対して5重量%以上溶解する化合物が好ましい。具
体的には、ゼラチン、ゼラチン誘導体、アルブミン、カゼ
イン等の蛋白質、メチルセルロース、カルボキシメチル
セルロース等のセルロース誘導体、アルギン酸ソーダ、
デンプン類(変性デンプンを含む)等の糖誘導体、アラ
ビアゴムやポリビニルアルコール、スチレン-無水マ
リ酸共重合体加水分解物、カルボキシ変性ポリビニ
ルアルコール、ポリアクリルアミド、酢酸ビニルポリ
アクリル共重合体の融化物、ポリスチレンポリブテン酸
等の合成高分子があげられる。これらの中ではゼラチン
およびポリビニルアルコールが好ましい。

【0035】本発明において保護層、感光・感光層、中
間層等本記録材料の各層のバインダーとしては上記水溶
性高分子およびポリスチレン、ポリビニルホルマール、
ポリビニルピラール、アクリル樹脂：例えばポリメ
タクリレート、ポリブチルアクリレート、ポリメ
タクリレート、ポリブチルメタクリレートやそれらの
共重合体、フェノール樹脂、スチレン-ブタジエン樹
脂、エチルセルロース、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、
等の溶剤可溶性高分子あるいはこれらの高分子ラテッ
クスを用いることができる。これらの中ではゼラチンお
よびポリビニルアルコールが好ましい。

【0036】本発明を用いて作られる感光・感光性記録
材料の各層には除布防勢、帯電防止、スベリ改良、乳
化分散、接着防止等種々の目的で、種々の界面活性剤を
用いてもよい。界面活性剤としては例えば非イオン性界
面活性剤であるサポニン、ポリエチレンオキシド、ポ

17

リエチレンオキサライドのアルキルエーテル等ポリエチレンオキサライド誘導体やアルキルスルホン酸塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルナフタレンスルホン酸塩、アルキル硫酸エステル、*N*-アシル-*N*-アルキルタウリン類、スルホコハク酸エステル類、スルホアルキルポリオキシエチレナルキルフタニルエーテル類等のアニオン性界面活性剤、アルキルペタイン類、アルキルスルホペタイン類等の両性界面活性剤、脂肪族あるいは芳香族第4級アンモニウム塩類等のカチオン性界面活性剤を必要に応じて用いる事ができる。

【0037】本発明の配膜材料には、これまで述べた添加剤を含め必要に応じて様々な添加剤を添加することができる。例えば、イラジエーションやハレーションを防止する染料、紫外線吸収剤、可塑剤、蛍光増白剤、マッティング剤、塗布防阻剤、酸化剤、帯電防止剤や腐り性改良剤等の代表例はResearch Disclosure, Vol. 176, 1978年12月, Item 17643, および同 Vol. 187, 1979年11月, Item 18716に記載されている。本発明の感光・感熱用塗布液や前述の各層用の塗布液は必要に応じて溶媒中に溶解せしめ、所望の支持体上に塗布し、乾燥することにより本発明の配膜材料が得られる。その場合に使用される溶媒としては、水、アルコール：例えばメタノール、エタノール、*n*-プロパノール、イソプロパノール、*n*-ブタノール、*sec*-ブタノール、メチルセロソルブ、1-メトキシ-2-プロパノール；ハロゲン系の溶剤：例えばメチレンクロライド、エチレンクロライド；ケトン：例えばアセトン、シクロヘキサノン、メチルエチルケトン；エステル：例えば、酢酸メチルセロソルブ、酢酸エチル、酢酸メチル；トルエン、キシレン等の単独物及びそれらの2種以上の混合物が例として挙げられる。これらの中には水が特に好ましい。

【0038】各層用の塗布液を支持体上に塗布するには、ブレードコーター、ロッドコーター、ナイフコーター、ロールドクターコーター、コンマコーター、リバーロールコーター、トランスファーロールコーター、グラビアコーター、キスロールコーター、カーテンコーター、エクストルージョンコーター等を用いることができる。塗布方法としてはResearch Disclosure, Vol. 200, 1980年12月, Item 20036 XV項を参考にできる。配膜層の厚みとしては、0.1 μ mから50 μ mが適当である。

【0039】本発明の配膜材料は様々な用途に利用できる。例えばコピーファックス、プリンター、ラベル、カラーブルーフ、オーバーヘッドプロジェクター、第2原因等々の用途に本発明の配膜材料を用いることができる。これらに適用する支持体としては紙、コート紙、ベーパー、ラミネート紙、合成紙等の支持体やポリエチレンテレフタレートフィルム、三酢酸セルロースフィルム、ポリエチレンフィルム、ポリステレンフィルム、ポリカーボネートフィルムなどの透明フィルムや、アルミニウム、亜鉛、銅などの金属の板、上述の支持体の表面

18

に表面処理や下塗りや金属腐食処理等の各種処理を施したものを挙げることができる。支持体としてはResearch Disclosure, Vol. 200, 1980年12月, Item 20036 XVI 1項の支持体も参考にできる。また、これらの支持体は必要に応じて表面にアンチハレーション層、裏面にスペリ層、アンチスタック層、カール防止層、粘着剤層等を目的に応じて層を設けることができる。

【0040】本発明の配膜材料は、紫外光から可視光までの幅広い領域の光により高感度で記録できる。光源としては水銀灯、キセノンランプ、タングステンランプ、メタルハライドランプ、アルゴンレーザー、ヘリウムネオンレーザー、半導体レーザー等の各種レーザー、LED、発光灯等幅広い光源を使用できる。画像記録方法としては、リスフィルムなどの原稿の透過露光、スライドや液晶画像等の拡大露光、原稿の反射光を利用した反射露光等の様々な露光方法を利用できる。多色記録を行なう場合は波長の異なる光を用いて多重回画像記録を行なってもよい。波長の異なる光は光源の変更もしくは光フィルターの変更により得られる。

【0041】本発明の配膜材料は上記露光露光と同時にまたは露光露光後に熱現像処理を行なう。この熱現像処理における加熱方法としては従来公知の様々な方法を用いることができる。加熱温度は一般に80℃ないし200℃、好ましくは100℃ないし150℃である。加熱時間は1秒ないし5分、好ましくは3秒ないし1分である。以下に、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0042】

【実施例】 【紫外線吸収剤ラテックスの合成】

30 合成例1：紫外線吸収剤ラテックス(1)の合成
蒸留水200mlと界面活性剤(ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム)0.5gをフラスコに入れ窒素気流中で80℃にて攪拌した。この中に過硫酸カリウム0.5gと亜硫酸水素ナトリウム0.25gを添加した。更にその中に重合性紫外線吸収剤(1)16g、ブチルアクリレート33gおよびアクリル酸1gの混合物を少量ずつ添加し、全量添加後、更に過硫酸カリウム0.5gと亜硫酸水素ナトリウム0.25gを添加して1時間攪拌した。得られた液を1N苛性ソーダ液にてpH6に調整し、ろ紙を用いて濾過して目的のラテックスを得た。

40 【0043】合成例2：紫外線吸収剤ラテックス(2)の合成
合成例1の重合性紫外線吸収剤(1)16g、ブチルアクリレート33gおよびアクリル酸1gを重合性紫外線吸収剤(2)5g、ブチルアクリレート44gおよびアクリル酸1gに代えた以外は合成例1と同様の方法により紫外線吸収剤ラテックス(2)を得た。

【0044】合成例3：紫外線吸収剤のラテックス分散用ラテックス(1)の合成

19

蒸留水400mlと界面活性剤(ドデシルベンゼン
ホン酸ナトリウム)1gをフラスコの中に入れ窒素気流
中で80℃にて攪拌した。この中に過硫酸カリウム1g
と亜硫酸水素ナトリウム0.5gを添加した。更にその
中にブチルメタクリレート79g、ブチルアクリレート
20gおよびアクリル酸1gの混合物を少量ずつ添加
し、全量添加後、更に過硫酸カリウム1gと亜硫酸水素
ナトリウム0.5gを添加して1時間攪拌した。得られ
た液を1N苛性ソーダ液にてpH6に調整し、ろ紙濾過
して目的のラテックスを得た。

【0045】[塗布液の調製]

1. 電子供与性無色染料カプセルの調製

1-a. 電子供与性無色染料(1)カプセルの調製

電子供与性無色染料(1)2.4gを酢酸エチル1
0.4gに溶解し、ジシクロヘキシルフタレート12.
4gとタケネートD-110N(武田薬品工業株式会社
製)27gとミリオネートMR200(日本ポリウレタ
ン工業株式会社製)3gを添加した。この溶液を、ポリ
ビニルアルコール4.6gと水74gの混合液に添加
し、20℃で乳化分散し、平均粒径1.5μmの乳化液
を得た。得られた乳化液に水100gを加え、攪拌しな
がら60℃に加温し、2時間後に電子供与性無色染料
(1)を芯に含有したカプセルを得た。

【0046】1-b. 電子供与性無色染料(2)カプセル
の調製

1-a.の電子供与性無色染料(1)を電子供与性無色
染料(2)に変更した以外は1-a.と同じ方法により電
子供与性無色染料(2)カプセルを得た。

【0047】1-c. 電子供与性無色染料(3)カプ
セルの調製

1-a.の電子供与性無色染料(1)を電子供与性無色
染料(3)に変更した以外は1-a.と同じ方法により
電子供与性無色染料(3)カプセルを得た。

【0048】2. 光硬化性組成物の乳化液の調製

2-a. 光硬化性組成物(1)の乳化液の調製

光重合開始剤(1)0.2gと分光増感色素(1)0.
2gと重合を促進するための助剤としてN-フェニルグ
リシンエチルエステル0.2gの酢酸エチル4g溶液に
電子受容性化合物(1)10gトリメチロールプロパン
トリアクリレートモノマー(3官能アクリレート、分子
量約296)8gを添加した。この溶液を、15%PV
A水溶液19.2gと水4.8g及び2%界面活性剤
(1)水溶液0.8gと2%界面活性剤(2)水溶液
0.8gとの混合溶液に添加しホモジナイザー(日本
機軸株式会社製)にて10000回転で5分間乳化し、
光硬化性組成物(1)の乳化液を得た。

【0049】2-b. 光硬化性組成物(2)の乳化液の
調製

2-a.の光重合開始剤(1)0.2gと分光増感色素
(1)0.2gを光重合開始剤(2)0.2gに変更し

20

た以外は2-a.と同じ方法により光硬化性組成物
(2)の乳化液を得た。

【0050】2-c. 光硬化性組成物(3)の乳化液の
調製

2-a.の光重合開始剤(1)0.2gと分光増感色素
(1)0.2gを光重合開始剤(3)0.2gに変更し
た以外は2-a.と同じ方法により光硬化性組成物
(3)の乳化液を得た。

【0051】2-d. 光硬化性組成物(4)の乳化液の
調製

2-a.の光重合開始剤(1)0.2gと分光増感色素
(1)0.2gを光重合開始剤(1)0.2gと分光増
感色素(1)0.2gおよび紫外線吸収剤(1)0.2
gに変更した以外は2-a.と同じ方法により光硬化性
組成物(4)の乳化液を得た。

【0052】2-e. 光硬化性組成物(5)の乳化液の
調製

2-a.の光重合開始剤(1)0.2gと分光増感色素
(1)0.2gを光重合開始剤(2)0.2gと紫外線
吸収剤(2)0.2gに変更した以外は2-a.と同じ
方法により光硬化性組成物(5)の乳化液を得た。

【0053】2-f. 光硬化性組成物(6)の乳化液の
調製

2-a.の光重合開始剤(1)0.2gと分光増感色素
(1)0.2gを光重合開始剤(2)0.2gに変更
し、さらに2-a.のアクリレートモノマーをモノマ
(1)に変更した以外は2-a.と同じ方法により光硬
化性組成物(6)の乳化液を得た。

【0054】2-g. 光硬化性組成物(7)の乳化液の
調製

2-a.の光重合開始剤(1)0.2gと分光増感色素
(1)0.2gを光重合開始剤(2)0.2gに変更
し、さらに2-a.のアクリレートモノマーをモノマ
(2)に変更した以外は2-a.と同じ方法により光硬化
性組成物(7)の乳化液を得た。

【0055】2-h. 光硬化性組成物(8)の乳化液の
調製

2-a.の光重合開始剤(1)0.2gと分光増感色素
(1)0.2gを光重合開始剤(2)0.2gに変更
し、さらに2-a.のアクリレートモノマーをモノマ
(3)に変更した以外は2-a.と同じ方法により光硬
化性組成物(8)の乳化液を得た。

【0056】2-i. 光硬化性組成物(9)の乳化液の
調製

2-a.の光重合開始剤(1)0.2gと分光増感色素
(1)0.2gを光重合開始剤(2)0.2gに変更
し、さらに2-a.のアクリレートモノマーをモノマ
(4)に変更した以外は2-a.と同じ方法により光硬化
性組成物(9)の乳化液を得た。

【0057】2-j. 光硬化性組成物(10)の乳化液

50

の調製

2-a. の光重合開始剤 (1) 0.2 g と分光増感色素 (1) 0.2 g を光重合開始剤 (0.2 g) に変更し、さらに 2-a. のアクリレートモノマーをモノマー (5) に変更した以外は 2-a. と同じ方法により光硬化性組成物 (10) の乳化液を得た。

【0058】3. 紫外線吸収剤の分散物の調製

3-a. 紫外線吸収剤 (1) の乳化液の調製

紫外線吸収剤 (1) 0.26 g を酢酸エチル 3 g およびフタル酸ジブチル 5 g に溶解した溶液を、7.5% PVA 水溶液 9.6 g と 2% 界面活性剤 (1) 水溶液 0.8 g と 2% 界面活性剤 (2) 水溶液 0.8 g との混合溶液中に添加しホモジナイザー (日本精機株式会社製) にて 10000 回転で 5 分間乳化し、紫外線吸収剤 (1) の乳化液を得た。

【0059】3-b. 紫外線吸収剤 (2) の乳化液の調製

紫外線吸収剤 (2) 0.26 g を酢酸エチル 3 g およびフタル酸ジブチル 5 g に溶解した溶液を、7.5% PVA 水溶液 9.6 g と 2% 界面活性剤 (1) 水溶液 0.8 g と 2% 界面活性剤 (2) 水溶液 0.8 g との混合溶液中に添加しホモジナイザー (日本精機株式会社製) にて 10000 回転で 5 分間乳化し、紫外線吸収剤 (2) の乳化液を得た。

【0060】3-c. 紫外線吸収剤 (1) のラテックス分散液の調製

紫外線吸収剤 (1) 0.26 g を酢酸エチル 3 g に溶解した溶液を、7.5% PVA 水溶液 9.6 g と 2% 界面活性剤 (1) 水溶液 0.8 g と 2% 界面活性剤 (2) 水溶液 0.8 g との混合溶液中に添加しホモジナイザー (日本精機株式会社製) にて 10000 回転で 5 分間乳化した。この乳化液を紫外線吸収剤のラテックス分散ラテックス (1) 9.26 g と 5% PVA 水溶液 2.6 g とを混合攪拌し、紫外線吸収剤 (1) のラテックス分散液を得た。

【0061】3-d. 紫外線吸収剤 (2) のラテックス分散液の調製

紫外線吸収剤 (2) 0.26 g を酢酸エチル 3 g に溶解した溶液を、7.5% PVA 水溶液 9.6 g と 2% 界面活性剤 (1) 水溶液 0.8 g と 2% 界面活性剤 (2) 水溶液 0.8 g との混合溶液中に添加しホモジナイザー (日本精機株式会社製) にて 10000 回転で 5 分間乳化した。この乳化液を紫外線吸収剤のラテックス分散ラテックス (1) 9.26 g と 5% PVA 水溶液 2.6 g とを混合攪拌し、紫外線吸収剤 (2) のラテックス分散液を得た。

【0062】4. 感光・感熱層用塗布液の調製

4-a. 感光・感熱層 (1) 用塗布液の調製

電子供与性無色染料 (1) カプセル 1 g と光硬化性組成物 (1) の乳化液 10 g とを混合し感光・感熱層 (1)

用塗布液を調製した。

【0063】4-b. 感光・感熱層 (2) 用塗布液の調製

電子供与性無色染料 (2) カプセル 1 g と光硬化性組成物 (2) の乳化液 10 g とを混合し感光・感熱層 (2) 用塗布液を調製した。

【0064】4-c. 感光・感熱層 (3) 用塗布液の調製

電子供与性無色染料 (3) カプセル 1 g と光硬化性組成物 (3) の乳化液 10 g とを混合し感光・感熱層 (3) 用塗布液を調製した。

【0065】4-d. 感光・感熱層 (4) 用塗布液の調製

電子供与性無色染料 (4) カプセル 1 g と光硬化性組成物 (4) の乳化液 10 g とを混合し感光・感熱層 (4) 用塗布液を調製した。

【0066】4-e. 感光・感熱層 (5) 用塗布液の調製

電子供与性無色染料 (5) カプセル 1 g と光硬化性組成物 (5) の乳化液 10 g とを混合し感光・感熱層 (5) 用塗布液を調製した。

【0067】4-f. 感光・感熱層 (6) 用塗布液の調製

電子供与性無色染料 (6) カプセル 1 g と光硬化性組成物 (6) の乳化液 10 g とを混合し感光・感熱層 (6) 用塗布液を調製した。

【0068】4-g. 感光・感熱層 (7) 用塗布液の調製

電子供与性無色染料 (7) カプセル 1 g と光硬化性組成物 (7) の乳化液 10 g とを混合し感光・感熱層 (7) 用塗布液を調製した。

【0069】4-h. 感光・感熱層 (8) 用塗布液の調製

電子供与性無色染料 (8) カプセル 1 g と光硬化性組成物 (8) の乳化液 10 g とを混合し感光・感熱層 (8) 用塗布液を調製した。

【0070】4-i. 感光・感熱層 (9) 用塗布液の調製

電子供与性無色染料 (9) カプセル 1 g と光硬化性組成物 (9) の乳化液 10 g とを混合し感光・感熱層 (9) 用塗布液を調製した。

【0071】4-j. 感光・感熱層 (10) 用塗布液の調製

電子供与性無色染料 (10) カプセル 1 g と光硬化性組成物 (10) の乳化液 10 g とを混合し感光・感熱層 (10) 用塗布液を調製した。

【0072】5. 中間層用塗布液の調製

5-a. 中間層 (1) 用塗布液の調製

1% PVA 水溶液 4 g と蒸留水 3 g と 2% 界面活性剤 (3) 水溶液 0.5 g と紫外線吸収剤 (1) の乳化液 3

23

gとを混合し中間層(1)用塗布液を調製した。

【0073】5-b. 中間層(2)用塗布液の調製
15% PVA水溶液4gと蒸留水3gと2%界面活性剤(3)水溶液0.5gと紫外線吸収剤(2)の乳化液3gとを混合し中間層(2)用塗布液を調製した。

【0074】5-c. 中間層(3)用塗布液の調製
15% PVA水溶液4gと蒸留水3gと2%界面活性剤(3)水溶液0.5gと紫外線吸収剤(1)のラテックス分散液4gとを混合し中間層(3)用塗布液を調製した。

【0075】5-d. 中間層(4)用塗布液の調製
15% PVA水溶液4gと蒸留水3gと2%界面活性剤(3)水溶液0.5gと紫外線吸収剤(2)のラテックス分散液4gとを混合し中間層(4)用塗布液を調製した。

【0076】5-e. 中間層(5)用塗布液の調製
15% PVA水溶液4gと蒸留水3gと2%界面活性剤(3)水溶液0.5gと紫外線吸収剤ラテックス(1)3gとを混合し中間層(5)用塗布液を調製した。

【0077】5-f. 中間層(6)用塗布液の調製
15% PVA水溶液4gと蒸留水3gと2%界面活性剤(3)水溶液0.5gと紫外線吸収剤ラテックス(2)4gとを混合し中間層(6)用塗布液を調製した。

【0078】5-g. 中間層(7)用塗布液の調製
15% PVA水溶液4gと蒸留水3gと2%界面活性剤(3)水溶液0.5gとを混合し中間層(7)用塗布液を調製した。

【0079】6. 保護層用塗布液の調製

6-a. 保護層(1)用塗布液の調製
10%ゼラチン水溶液4.5gと蒸留水1.5gと2%界面活性剤(3)水溶液0.5gと1%の2,4-ジクロロ-6-ヒドロキシ-ε-トリアジン・ナトリウム塩水溶液1.5gとサイロイド72(FUJII-DEVISON CHEMICAL LTD. 製)を塗布量が50mg/m²となるだけの量とスノーテックスN1gとを混合し保護層(1)用塗布液を調製した。

【0080】[感光・感熱記録材料の調製と評価]
実施例1

感光・感熱層用塗布液(2)を、100μmのポリエチレンテレフタレートフィルム上に、コーティングバーを用いて塗布層の乾燥重量が8g/m²になるように塗布し、30℃で10分間乾燥した。その上に保護層(1)用塗布液をコーティングバーを用いて塗布層の乾燥重量が5g/m²になるように塗布し、30℃で10分間乾燥して実施例1のサンプルを得た。

【0081】実施例2

感光・感熱層用塗布液(6)を実施例1と同様に塗布、乾燥し実施例2のサンプルを得た。

【0082】実施例3

感光・感熱層用塗布液(7)を実施例1と同様に塗布、

24

乾燥し実施例3のサンプルを得た。

【0083】実施例4

感光・感熱層用塗布液(8)を実施例1と同様に塗布、乾燥し実施例4のサンプルを得た。

【0084】実施例5

感光・感熱層用塗布液(9)を実施例1と同様に塗布、乾燥し実施例5のサンプルを得た。

【0085】実施例6

感光・感熱層用塗布液(10)を実施例1と同様に塗布、乾燥し実施例6のサンプルを得た。得られた各感光・感熱性記録材料にステツプウエツジ(FUJII CONTROL WEDGE富士写真フィルム(株)製)を通して1000W高圧水銀灯(オーク社製のジェットライト)からの紫外線で露光した。その後、120℃の熱板で5秒加熱したところ、各サンプルともマゼンタ色の鮮明なネガ画像が得られた。ただし、実施例3, 4に比べ実施例1, 2のほうがより硬調な画像が得られ、感度め約4倍高かった。更に、実施例5, 6は、地肌に向く地肌力が生じ、実施例1~4に比べると画像のコントラストの点で多少劣っていた。以上の結果から明らかに、ネガの鮮明な画像を得るためには、用いるモノマーとして分子内に少なくとも1個のエステル結合及び/またはアミド結合を有し、更に分子量200以上の多官能モノマーである方がより好ましいことが判る。

【0086】比較例1

感光・感熱層用塗布液(1)を100μmのポリエチレンテレフタレートフィルム上にコーティングバーを用いて塗布層の乾燥重量が8g/m²になるように塗布し、30℃で10分間乾燥した。この層の上に中間層(7)を乾燥重量が5g/m²になるように塗布乾燥し、次に、感光・感熱層用塗布液(2)を乾燥重量が8g/m²になるように塗布乾燥し、次に、中間層(7)を乾燥重量が5g/m²になるように塗布乾燥し、感光・感熱層用塗布液(3)を乾燥重量が8g/m²になるように塗布乾燥し、更にその上に保護層(1)用塗布液をコーティングバーを用いて塗布層の乾燥重量が5g/m²になるように塗布し、30℃で10分間乾燥して比較例1のサンプルを得た。得られた感光・感熱性記録材料にイエロ用の画像を現像したリソフィルムと410nm以下の光を遮断する光学フィルター(SC-41フィルター: 富士写真フィルム株式会社製)を通して1000W高圧水銀灯(オーク社製のジェットライト)からの紫外線で露光した。次にマゼンタ用の画像を現像したリソフィルムと360nm附近の光だけを透過する光学フィルター(BPB-36フィルター: 富士写真フィルム株式会社製)を通して高圧水銀灯の光で露光し、更に、シアン用の画像を現像したリソフィルムと300nm附近の光だけを透過する光学フィルター(BPB-30フィルター: 富士写真フィルム株式会社製)を通して高圧水銀灯の光で露光して階像を得た。その後、110℃の熱板で5秒加

25

熱したところフルカラー画像は得られず、イエロー画像が主である画像が得られた。

【0087】比較例2

感光・感熱層用塗布液(4)を100 μ mのポリエチレンテレフタレートフィルム上にコーティングバーを用いて塗布層の乾燥重量が8g/m²になるように塗布し、30℃で10分間乾燥した。この層の上に中間層(7)を乾燥重量が5g/m²になるように塗布乾燥し、次に、感光・感熱層用塗布液(5)を乾燥重量が8g/m²になるように塗布乾燥し、次に、中間層(7)を乾燥重量が5g/m²になるように塗布乾燥し、感光・感熱層用塗布液(3)を乾燥重量が8g/m²になるように塗布乾燥し、更にその上に保護層(1)用塗布液をコーティングバーを用いて塗布層の乾燥重量が5g/m²になるように塗布し、30℃で10分間乾燥して比較例2のサンプルを得た。得られた感光・感熱記録材料を比較例1と同様の操作にて露光し加熱現像したところ、発色濃度の低い不鮮明なフルカラーの画像が得られた。

【0088】実施例7

比較例1のサンプルの中間層の代わりに中間層(1)と中間層(2)を塗布し、実施例7のサンプルを作成した。即ち、感光・感熱層用塗布液(1)を100 μ mのポリエチレンテレフタレートフィルム上にコーティングバーを用いて塗布層の乾燥重量が8g/m²になるように塗布し、30℃で10分間乾燥した。この層の上に中間層(1)を乾燥重量が5g/m²になるように塗布乾燥し、次に、感光・感熱層用塗布液(2)を乾燥重量が8g/m²になるように塗布乾燥し、次に、中間層(2)を乾燥重量が5g/m²になるように塗布乾燥し、感光・感熱層用塗布液(3)を乾燥重量が8g/m²になるように塗布乾燥し、更にその上に保護層(1)用塗布液をコーティングバーを用いて塗布層の乾燥重量が5g/m²になるように塗布し、30℃で10分間乾燥して実施例7のサンプルを得た。得られた感光・感熱記録材料を比較例1と同様の操作にて露光し加熱現像したところ、鮮明なフルカラーの画像が得られた。露光部のシアン、マゼンタ、イエローの濃度は各々1、1、1、2、0、9であった。

【0089】実施例8

実施例7で用いた中間層である中間層(1)と中間層(2)の代りに、中間層(3)と中間層(4)を塗布したサンプルを作成した。得られた感光・感熱記録材料を比較例1と同様の操作にて露光し加熱現像したところ、鮮明なフルカラーの画像が得られた。露光部のシアン、マゼンタ、イエローの濃度は各々1、3、1、3、1、1であった。

【0090】実施例9

実施例7で用いた中間層である中間層(1)と中間層(2)の代りに、中間層(5)と中間層(6)を塗布したサンプルを作成した。得られた感光・感熱記録材料を比較例1と同様の操作にて露光し加熱現像したところ、鮮明なフルカラーの画像が得られた。露光部のシアン、マゼンタ、イエローの濃度は各々1、6、1、6、1、4であった。


【0091】これらの実施例・比較例から明らかなように、紫外線吸収剤を含有する中間層を設けた本発明の感光・感熱性記録材料を用いると各感光・感熱層の感光波長の充分な分離ができ、鮮明な多色のネガ画像を得る事が出来る。特に紫外線吸収剤として単量体を共重合したラテックスを用いると、発色濃度の高い鮮明な多色のネガ画像を得る事が出来る。以下に、本発明において使用した化合物の化学構造式を示す。

【0092】

【化1】


27

重合性紫外線吸収剤 (1)




28


重合性紫外線吸収剤 (2)



紫外線吸収剤 (1)




紫外線吸収剤 (2)




[0093]

[化2]


電子供与性無色染料 (1)



電子供与性無色染料 (2)



電子供与性無色染料 (3)




【0094】
【化3】

光重合開始劑 (1)




光重合開始劑 (2)




光重合開始劑 (3)



分光増感色素 (1)




界面活性剤 (1)



界面活性剤 (2)



界面活性剤 (3)



[0097]


(17)

特開平4-211252

[0095]

[化4]

電子受容性化合物 (1)



10 [0096]

[化5]

20

*

[化6]


モノマー (1)

(多官能アクリルアミドモノマー, 分子量約211)




モノマー (2)

(単官能アクリレートモノマー, 分子量約218)




モノマー (8)

(単官能アクリルアミドモノマー, 分子量約217)




モノマー (4)

(単官能アクリレートモノマー, 分子量約162)



モノマー (5)

(多官能ステリルモノマー, 分子量約474)



【0098】

【発明の効果】 本発明の記録材料は不要な材料を用いないモノシートタイプであり画像露光と加熱操作だけで簡

便に鮮明な多色の画像を得る事が出来る。本発明の紫外線吸収剤を含有する中間層の効果により鮮明に各色画像を記録することができ、鮮明な多色の画像が得られる。